

## ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКОВ И ПОЛОВ В БАНЯХ И САУНАХ

### ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Бесцветный защитный лак-антисептик для дерева АКВАЛАК™ САУНА предназначен для обработки помещений внутри саун и бань от воздействия влаги, высоких температур, грязи, гнили. Применяется в парильных, помывочных, раздевалках, для покрытия деревянных бочек. Быстросохнущий, экологичный, гипоаллергенный состав без запаха.

**Область применения:** для обработки древесины и материалов на основе древесины: пиленых, строганых, рубленых; бревна, вагонки, ДСП, ДВП, МДФ, клееного бруса, фанеры, шпона, ОСБ-панелей.

**Декоративные свойства:**

- Бесцветный.
- Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.

**Защитные свойства:**

- Срок службы покрытия внутри помещений не ограничен.
- Не требует предварительного грунтования.
- Формирует эластичное дышащее устойчивое к высоким температурам покрытие, которое выдерживает нагревание до 120 °С, не растрескивается со временем, предотвращает изменения цвета древесины.
- Воск препятствует выделению смолистых веществ, образует внутри бань и саун грязе- и водоотталкивающее покрытие, нормализуя цикл увлажнения-сушка и продлевая срок службы древесины.
- Содержит безопасный, стойкий к высоким температурам антисептик, защищающий от биопоражений, грибка, гниения, плесени и синевы, водорослей и насекомых-древоточцев.



**Объем:**  
0,9 л | 2 л

**Цвет:** бесцветный

**Блеск:** полуматовый

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить с помощью кисти, валика или распылителя на отшлифованную, очищенную от пыли и грязи древесину при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 10 °С в 2-3 слоя (в парильных — 1-2).

Покрывать первым слоем АКВАЛАК™ САУНА в качестве грунтовки для поднятия ворса и закрытия пор древесины. Дождаться полного высыхания слоя в течение 1 часа. Легкими движениями отшлифовать поверхность для удаления поднявшегося ворса наждачной бумагой с зернистостью Р120, протереть от пыли. Нанести следующие слои.

Не использовать для обработки полов.

**Время высыхания** (при температуре 18-22 °С): межслойная сушка — не менее 45-60 минут. Покрытие готово к эксплуатации через 3 суток.

**Очистка инструментов:** вода.

**Расход (1 слой):**  
1 л — до 10 м<sup>2</sup>

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой таре, при температуре от +5 до +40 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Морозостойкий — выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания. Возможно замораживание на время транспортировки.

**Срок годности:** 4 года с даты изготовления.

**Состав:** вода, акриловая эмульсия, целевые добавки.