

## ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

### ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Защитно-декоративное покрытие для древесины на акриловой основе предназначено для обработки стен, дверей, потолков, окон внутри и снаружи помещений.

Быстросохнущий, экологичный продукт практически без запаха. Безвреден для детей и домашних животных. Гипоаллергенность состава подтверждена независимой испытательной лабораторией Федерального Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.

**Область применения:** для обработки древесины и материалов на основе древесины: пиленых, строганых, рубленых; бревна, вагонки, ДСП, ДВП, МДФ, клееного бруса, фанеры, шпона, ОСБ-панелей.

#### Декоративные свойства:

- Лессирующий — окрашивает древесину, сохраняя видимыми естественный рисунок и текстуру дерева.
- Придает поверхности мягкий шелковисто-матовый блеск.

#### Защитные свойства:

- Срок службы покрытия внутри помещений не ограничен.
- Не требует предварительного грунтования.
- Формирует эластичное дышащее покрытие, которое не растрескивается со временем.
- Содержит безопасный антисептик, защищающий от биопоражений, грибка, гниения, плесени и синевы, водорослей и насекомых-древоточцев.
- Содержит светостойкие транспарентные нано-пигменты.
- Покрытие можно мыть с применением бытовых моющих средств.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносить с помощью кисти, валика или распылителя на отшлифованную, очищенную от пыли и грязи древесину при температуре не ниже плюс 5 °С и относительной влажности воздуха менее 80%. Внутри помещения — в 1-2 слоя, снаружи помещения - в 2-3 слоя.

Покрывать первым слоем АКВАЛАК™ в качестве грунтовки для поднятия ворса и закрытия пор древесины. Дождаться полного высыхания слоя в течение 1 часа. Легкими движениями отшлифовать поверхность для удаления поднявшегося ворса наждачной бумагой с зернистостью не ниже P240, протереть от пыли. Нанести следующий слой.

**Время высыхания** (при температуре 18-22 °С): межслойная сушка — 1 час. Полное высыхание — 24 часа. Покрытие можно мыть с применением бытовых моющих средств через 2 недели после нанесения.

**Очистка инструментов:** вода.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой таре, при температуре от +5 до +40 °С, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Морозостойкий — выдерживает 5 циклов замораживания-размораживания. Возможно замораживание на время транспортировки.

**Срок годности:** 3 года с даты изготовления.

**Состав:** вода, акриловая эмульсия, целевые добавки, светостойкие пигменты.



**Объем:**

0,9 л | 3 л

**Палитра:** 6 цветов



**Блеск:** полуматовый

**Расход (1 слой):**

**Строганая древесина:**

1 л на 15-20 м<sup>2</sup>

**Пиленая древесина:**

1 л на 5-10 м<sup>2</sup>